

Fiche Technique

LAQ No-Limits



Définition

LAQ No-Limits est une revêtement isolant et adhérent en phase aqueuse pour usage à l'intérieure et à l'extérieure.

Code produit: SPC 3093

Composition

LAQ No-Limits est un revêtement blanc, diluable à l'eau et sans solvant, basée sur une émulsion hybride acrylique, issue d'une technologie exclusive développée par SeraPlus.

Caractéristiques

LAQ No-Limits peut avant tout être caractérisé par les atouts suivants:

- Remarquable adhérence sur tous les supports à l'exception du polyéthylène
- Excellent pouvoir d'isolation sur toutes les taches
- Application intérieure, extérieure
- Résistant à l'eau et aux intempéries
- Finition satin-velours tendue
- Séchage rapide, surface dure et lavable
- Primaire / Finition
- Excellente opacité et stabilité des teintes
- Facilité d'application, excellente glisse
- Excellent arrondi, séchage rapide
- Sans solvant (COV < 20 g/L)
- Sans odeur
- Film sans tension
- Excellente blancheur sans jaunissement
- Disponible en toutes teintes sur machine à teinter

Usage

LAQ No-Limits offre une adhérence exceptionnelle sur tous les supports habituels du bâtiment (à l'exception du polyéthylène), supports neufs et anciennes, peintures adhérentes, béton, plâtre, mortier, maçonnerie, bois, faïence, Plexiglas, PVC dur, polyester, ainsi que sur des métaux, y compris acier galvanisé, acier inox, métaux ferreux (même sur corrosion flash) et aluminium. Avec une surface dure et lavable, **LAQ No-Limits** est idéale pour des surfaces en bois en particulier pour des portes, des cadres de fenêtres, des volets, des vérandas, des patios, etc. En plus, le produit offre une parfaite isolation sur des différentes types de taches comme la nicotine, la suie, le tannin de bois, la corrosion flash ou des taches d'eau sèches. **LAQ No-Limits** est notamment recommandé pour des supports fortement souillés par des tâches. Le produit est résistant aux intempéries et peut être utilisé comme primaire et/ou comme finition à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisé en primaire, **LAQ No-Limits** peut être recouvert avec toutes finitions mono-composants. Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friable, écaillantes ou pulvérulentes.

Attention: Les supports minéraux doivent être secs avant application.

Application

Avec pinceau, rouleau ou pistolet

Dilution

Avec pinceau ou rouleau: prêt à emploi - pistolet: environ 10% avec l'eau

Température d'application

Supérieure à 5 °+C

Stabilité de stockage

Au moins une année dans des bidons bien fermés. Protection contre le gel!

Emballages:

1 L et 2.5 L pour blanc et teintes pasteltes

1 L et 2.5 L pour des teintes foncées

Mise à la teinte

LAQ No-Limits est compatible avec la plupart des systèmes de mise à la teinte disponibles sur le marché (il est néanmoins conseillé de faire un petit test préalable).

Paramètre	Valeur	Remarque
Extrait sec	57%	Valeur moyenne par poids
Extrait sec	78%	Valeur moyenne par volume
Densité	1.36	Valeur moyenne
Viscosité Brookfield (Sp 6) 100 RPM	5'500 MPas/cm	Valeur moyenne
pH	7.5-8.0	Valeur moyenne
Brillance 60°		
Brillance 85°	20 %	
COV	< 20 g/L	
Limite COV pour ce type de produit (catégorie A/d)	130 g/L	DIRECTIVE 2004/42/CE
Temps de séchage		
Hors poussière	Après 2 heures à 20°C	
Recouvrable	Après 6 heures à 20 °C	
Lavabilité	Classe I	Selon norme NF 13300
Opacité	Classe II	Selon norme NF 13300

N.B. : Les informations présentées dans ce document sont basées sur les meilleures données disponibles et elles sont sensées être correctes. Nous n'assumons cependant aucune garantie concernant l'exactitude de cette information ou l'utilisation de nos produits

FT LAQ No-Limits SPC 3093-F-16092016/PJ